



**Renacal**

Recubrimientos Nacionales, C.A.  
RIF: J-40193279-7

*INFORMACIÓN TÉCNICA*  
*Duocolor Azul 15:1 (DUO-151)*

## Descripción

---

El colorante **Duocolor Azul 15:1** está formulado con pigmentos de la familia química **Ftalocianina** y aditivos de alta calidad, para el tinte en planta de productos emulsionados (Vinil acrílica, acrílica y Estireno acrílica) y Esmaltes sintéticos de alquídicas media y larga.

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| CONTENIDO PIGMENTOS | 50 % +/- 5.0                      |
| GRAVEDAD ESPECIFICA | 1.15+/-0.02                       |
| VISCOSIDAD KU       | 90 +/- 5.0                        |
| SOLIDEZ A LA LUZ    | Tono lleno: 8<br>Tono Reducido: 7 |
| PH a 25°C           | (8.0 - 9.0)                       |

## USO

---

- En una pintura (Emulsionada o Alquídica) base pastel, media e intensa cargar la cantidad de colorante para obtener el color según el patrón de referencia.
- Mezclar por 10 min, para incorporar y homogenizar el color.
- La cantidad máxima de colorantes es de un 15%, si sobrepasa este límite debe ajustar la base con aditivos para evitar floculación de pigmentos, manchas, eflorescencia, etc.,

## Presentación

---

Los **COLORANTES DUOCOLOR** se entregan en envases plásticos de alta densidad de polietileno, con tapa y asa. La capacidad es de 18 kg.

## Almacenamiento

---

Almacenar en lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños. Tiempo de Vida útil 1 año 2 meses.

Calle el Canal del Rio Guey Edif Conglomerado Industrial Fung piso PB Of s/n Sector Ind la Hamaca  
Maracay, Edo. Aragua  
E-mail: [recubrimientosnac@gmail.com](mailto:recubrimientosnac@gmail.com)  
0243-2184268/0414-4909019