



Renaca

Recubrimientos Nacionales, C.A.
RIF: J-40193279-7

INFORMACIÓN TÉCNICA
Duocolor Azul 15:3 (DUO-153)

Descripción

El colorante **Duocolor Azul 15:3** está formulado con pigmentos de la familia química **Ftalocianina** y aditivos de alta calidad, para el tinte en planta de productos emulsionados (Vinil acrílica, acrílica y Estireno acrílica) y Esmaltes sintéticos de alquídicas media y larga.

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| CONTENIDO PIGMENTOS | 50 % +/- 5.0 |
| GRAVEDAD ESPECIFICA | 1.2 +/- 0.02 |
| VISCOSIDAD KU | 90 +/- 5.0 |
| SOLIDEZ A LA LUZ | Tono lleno: 8 Tono Reducido: 7 |
| PH a 25°C | (8.0 – 9.0) |

USO

- En una pintura (Emulsionada o Alquídica) base pastel, media e intensa cargar la cantidad de colorante para obtener el color según el patrón de referencia.
- Mezclar por 10 min, para incorporar y homogenizar el color.
- La cantidad máxima de colorantes es de un 15%, si sobrepasa este límite debe ajustar la base con aditivos para evitar floculación de pigmentos, manchas, eflorescencia, etc.,

Presentación

Los **COLORANTES DUOCOLOR** se entregan en envases plásticos de alta densidad de polietileno, con tapa y asa. La capacidad es de 18 kg.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños. Tiempo de Vida útil 1 año 2 meses.

Calle el Canal del Rio Guey Edif Conglomerado Industrial Fung piso PB Of s/n Sector Ind la Hamaca
Maracay, Edo. Aragua
E-mail: recubrimientosnac@gmail.com
0243-2184268/0414-4909019