



Renacal

Recubrimientos Nacionales, C.A.
RIF: J-40193279-7

INFORMACIÓN TÉCNICA
Tinta Alquídica Rojo 48:4 (DUO-T-484)

Descripción

La **TINTA ALQUÍDICA ROJO 48:4** está formulado con pigmentos de la familia química de los **Colorantes Azoicos** y Resinas Alquídicas de alta calidad, para el tinte en planta de Esmaltes sintéticos de alquídicas media y larga.

CONTENIDO PIGMENTOS	21%+/-5
GRAVEDAD ESPECIFICA	0.90+/-0.02
VISCOSIDAD KU	70+/-10
SOLIDEZ A LA LUZ	Tono lleno: 8 Tono Reducido: 8

USO

- En una pintura Alquídica, media e intensa cargar la cantidad de colorante para obtener el color según el patrón de referencia.
- Mezclar por 10 min, para incorporar y homogenizar el color.
- La cantidad máxima de colorantes es de un 15%, si sobrepasa este límite debe ajustar la base con aditivos para evitar floculación de pigmentos, manchas, eflorescencia, etc.,

Presentación

Las **TINTAS ALQUÍDICAS** se entregan en envases plásticos de alta densidad de polietileno, con tapa y asa. La capacidad es de 17 kg.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños. Tiempo de Vida útil 1 año 2 meses.

Calle el Canal del Rio Guey Edif Conglomerado Industrial Fung piso PB Of s/n Sector Ind la Hamaca
Maracay, Edo. Aragua
E-mail: recubrimientosnac@gmail.com
0243-2184268/0414-4909019